

P574 FLÄNSTÄTNING



P574 FLÄNSTÄTNING är ett flytande packningsmaterial. Används för tätning mellan styva flänsar och plana ytor av metall i nästan alla storlekar och former. Ersätter papper, kork etc. Applikationen klarar 6 bars tryck direkt efter montering och 350 bar efter härdning beroende på spaltstorlek. P574 är lösningsmedelsfritt och miljö- samt användarvänligt. Ej klassificerad (CLP).

APPLIKATIONER

P574 Flänstätning är ett flytande packningsmaterial som formas på plats och ersätter kork- och papperspackningar.

Utmärkt för bl.a: Flänsar · Gjutjärnskomponenter · Lagerhus · Pumpflänsar · Tankarmaturer · Transmissionskåpor · Växellådor · Vevhus · Etc

EGENSKAPER

- Universellt
- Ersätter kork och papperspackningar
- Tixotropiskt, varken rinner eller droppar

INSTRUKTION

1. Rengör ytorna som ska tätas från fett, olja och smuts, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring.
2. Applicera på ytorna och montera ihop delarna

ACTIVATOR / ACCELERATOR

Vid behov av snabbare härdningshastighet och när montering sker i temperatur under +15°C kan P7649 Activator användas.

FÖRVARING

+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus. Hållbarhet >12 månader vid rumstemperatur.

MILJÖ & ANVÄNDARVÄNLIG

Produkten är inte klassad som skadlig för miljö och användare. Ej klassificerad enligt CLP, se säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING

P574C Förpackad tub 50 ml.

Leverantör:

Payback AB Företagsvägen 3 SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-207 00 sweden@payback.se · www.payback.se

TEKNISK INFORMATION

Kemisk typ	Dimetakrylat Ester
Färg	Orange
Styrka	Medium
Viskositet +25°C	50,000 cps Tixotropisk
Spaltfyllnad	<0,3 mm
Flampunkt	>100°C
Vikt	1,10
Temperaturområde	-55°C till +150°C
Innehåll av lösningsmedel	Lösningsmedelsfritt

HÄRDNINGSPRESTANDA

Fixeringstid med aktivator	<10 min vid 20°C
Fixeringstid utan aktivator	15 - 30 min vid 20°C
Helt härdad	<24 tim vid 20°C
Lossningsmoment	8 N.m
Skjuvhållfasthet	10 N.m
Rengöring av ytor	P7063
Primer för ytor	P7649 Activator



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Denna produkt och de extramatier som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammanförd och är baserad eller resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något specifikt ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.