

P7649

ACTIVATOR - ANAEROBICS

P7649 Activator är för aktivering av anaroba lösvätskor och tätningemedel, (svarta flaskor och tuber.) P7649 Activator påskyndar härdningsprocessen vid behov samt aktiverar inaktiva / passiva material för härdning som t.ex. plast och rostfritt stål. P7649 rekommenderas även vid låsning och tätning i temperatur under +15°C vilket ökar härdningshastigheten som är låg i lägre temperaturer.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För aktivering av inaktiva / passiva material
- För snabbare härdning av lösvätskor och gängtätningar
- Rekommenderas vid låsning och tätning under +15°C

INFORMATION

P7649 är en aktivator som påskyndar härdningsprocessen vid behov och aktiverar inaktiva/passiva material för härdning.

Inaktiva material är de som inte innehåller koppar t.ex. plast, glas, keramer etc. Passiva material är de som har mycket låg halt av koppar som t.ex. aluminium och rostfritt stål. Koppar aktiverar anaeroba limmer för härdning och P7649 bereder ytor med koppar, salt och alifatisk amine och gör ytor mycket aktiva.

INSTRUKTION

1. Ytor som ska appliceras ska vara rena från fett, smuts, damm och annat. Använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring.
2. Applicera P7649 Activator på båda ytorna och låt torka, detta aktiverar material eller när snabbare härdning önskas.
3. Applicera lås- eller tätningemedlet och montera ihop.
4. Härdningstiden är beroende av temperatur och metallers aktivitet (innehåll av koppar).

AKTIVA YTOR

Ytor som applicerats med P7649 är aktiva under 30 dagar om applicering av lösvätskor eller tätningemedel görs vid ett senare tillfälle.

MILJÖ & SÄKERHET

P7649 innehåller brandfarliga lösningsmedel. Försiktighet måste vidtas för att undvika öppna lågor. Mer information se säkerhetsdatabladet.

FÖRPACKNING

P7649 Activator 200 ml aerosol.

Leverantör:

Payback AB Företagsvägen 3 SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-207 00 sweden@payback.se · www.payback.se

TEKNISK INFORMATION

Teknologi	Cyanoakrylat
Kemisk typ	Amine och koppar
Lösningemedel	n-Heptan
Färg	Transparent
Torkningstid	60 sekunder

INAKTIVA / PASSIVA MATERIAL

Aluminium (låg kopparhalt)	Oxider
Anodiska beläggningar	Rostfritt stål
Glas	Syrafast stål
Kadmium	Silver
Keramer	Tenn
Krom	Zink /försinkade ytor
Nickel	Plaster



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammanförd och är baserad eller resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något specifikt ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.