

# DRI-PLATE

## TORRT SMÖRJMEDEL

200 DRI-PLATE är ett torrt, starkt och renligt smörjmedel för hög temperatur, extrema tryck eller för applikationer som inte bör binda smuts. Den torra smörjfilmen av Molybdendisulfid är utmärkt för friktionsslitage i bultförband, smörjning av kedjor, leder eller glidytor i smutsig miljö.

### TORRT SMÖRJMEDEL

Dri-Plate bildar ett helt torrt och mycket trycktåligt smörjmedel av molybdendisulfid som klarar mycket hög temperatur och binder inte smuts.

### FÖRHINDRAR SLITAGE

Dri-Plate förebygger och förhindrar skador, förlitning och skärning i bultförband vid montering eller demontering. Galvaniskt säker för metall legeringar.

### TRYCKFÖRSTÄRKT

Den speciella molybdendisulfiden förenar sig med behandlade metallytor med en filmtjocklek av 5 till 12 mikron (0,005-0,012mm). Klarar tryck upp till 32 ton/cm<sup>2</sup> och temperaturer upp till +450 °C.

### FÖRE APPLICERING

Alla ytor som appliceras skall vara torra och fettfria.

### TORKAR SNABBT

Efter applicering kommer beläggningen av molybdendisulfid att vara helt torr efter 2-3 minuter.

Vid applicering i hög luftfuktighet kan beläggningen bli fläckig i färgen men det påverkar inte prestandan.

### BINDER INTE SMUTS

Dri-Plate är helt okänslig för kyla, binder inte smuts och är renlig vid demontering. Material av olika slag påverkas inte av medlet t.ex plaster.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Montering av komponenter
- Sammansättning av maskindelar
- Mekanismer och leder
- Reläer och brytare
- Smältugnar och ugnskedjor
- Gejdrar - glidande ytor
- Gängade anslutningar
- Bultförband och hjulmuttrar
- Transportörkedjor i ugnar
- Växlingsmekanismer, kedjor och drev på tävlingsscyklar - cyklar
- Öppna kuggar metall mot plast
- Montering och presspassning
- Borrar, tappar och stansar



# 200



Färg : Svart/Grå  
Densitet : 0,868 kg  
Friktionskoefficient : 0,23 statisk  
Temperatur : -60°C /+450 °C  
Förpackning : 400 ml Aerosol  
Art.nr : 200 S

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se  
www.payback.se