

# P529 BLACK GASKET

## SILIKONTÄTNING +300°C



P529 Black Gasket är en multifunktionell och flexibel silikontätning för applikationer upp till +300°C. Den höga vidhäftningen, konsistensen och åldersbeständigheten ger en permanent tätning av en mängd olika applikationer. Vulkaniserar i rumstemperatur. Resistent mot lösningsmedel, oljor, glykoler, bränslen och de flesta kemikalier. Vattenbeständig och ger inte upphov till korrosion. P529 är lösningsmedelsfritt och miljö- samt användarvänligt. Ej klassificerad (CLP).

### APPLIKATIONER

P529 Ersätter tätningar av filt, kork, gummi, papper, metall mm. Utmärkt för fordon: Grenrör · Insugningsrör · Motorblock · Olje- och växellådstråg · Vattenpumpar · Ventilåpor · Strålkastare

Utmärkt tätning för: Kyl-, hygien-, Industriella-, marina- och elektriska applikationer och installationer.

### FÄSTER MOT

Betong · Glas · Gummi · Metaller · Plaster · Trä · Vinyl

### EGENSKAPER

- Universell tätning
- Mycket värmetåligt +300°C
- Bestående
- Elastiskt
- Resistent mot oljor och de flesta kemikalier

### INSTRUKTION

1. Rengör ytorna från fett, olja och smuts, använd med fördel P7063 Cleaner vid rengöring.
2. Applicera P529 och montera ihop delarna.

### FÖRVARING

Förvaringstemperatur +5°C till +25°C. Optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

### MILJÖ & ANVÄNDARVÄNLIG

Produkten är inte klassad som skadlig för miljö eller användare. Ej klassificerad enligt CLP. Mer information se säkerhetsdatablad.

### FÖRPACKNING

P529 Black Gasket 200ml (trycksatt).

### Leverantör:

Payback AB Företagsvägen 3 SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-207 00 sweden@payback.se · www.payback.se

### TEKNISK INFORMATION

Kemisk typ	100% Silikonpolymer
Utseende	Svart pasta
Krympning	Ingen
Härddtid (skinntorr)	5 minuter vid 20°C
Härddningshastighet 25°C, luftfuktighet 50%	3mm per 12 timmar
Rengöring	Lacknafta
Appliceringstemperatur	+5°C till +60°C
Vikt	1,04 g/ml
Kontinuerlig temperatur	+300°C
Kortvarig temperatur	+350°C

### SPALTREKOMMENDATION

Min spaltbredd	4mm
Max spaltdjup	30mm
Spaltförhållande	Max djup 50% av bredd
Täckyta 220ml	10m linjär (9 x 9mm)

### LIM OCH TÄTNINGSEGENSKAPER

Rörelseförmåga	± 30%
Temperaturesistens	-50°C till +300°C
Hårdhet	30 Shore A
Elastisitetskoefficient	450% DIN 53504



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammanförd och är baserad eller resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något specifikt ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.